



## Модификатор полиимидных связующих (МФСН-А)

МФСН-А — раствор смолы в толуоле. Хорошо растворяется в органических растворителях, гидролизуеться влагой воздуха.

### Преимущества

Уменьшает пористость полиимидных стеклопластиков без существенного снижения их механической прочности, теплостойкости и огнестойкости.

### Техническая консультация

### Технические характеристики

|                                    |                                                                                                             |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Производитель                      | АО «Институт пластмасс», Россия                                                                             |
|                                    | ТУ 2228-207-00209013-2016                                                                                   |
| Применение                         | Модификатор полиимидных связующих                                                                           |
| Цвет, вид                          | Жидкость от светло-желтого до светло-коричневого цвета<br>Цвет, вид<br>с опалесценцией. Допускается осадок. |
| Массовая доля нелетучих веществ, % | 25-40                                                                                                       |
| Массовая доля азота, %             | 3,0-4,7                                                                                                     |
| Массовая доля кремния, %, не менее | 8                                                                                                           |
| Гарантийный срок хранения          | 12 месяцев                                                                                                  |

### Условия хранения

При хранении МФСН-А необходимо обеспечить герметичность тары, исключив возможность попадания продукта в окружающую среду.

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99  
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



## Модификатор полиимидных связующих (МФСН-А)

По вопросам приобретения модификатор полиимидных связующих (МФСН-А) и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99  
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов