



Мононить фторин диаметром 0,09мм и 0,13 мм ТУ 2272-013-59527197-2008, физико-механические показатели которой приведены в таблице 1.

Техническая консультация

№ п/п	Наименование показателей	Нормы для монокнитей диаметром			
		0,09 мм		0,13 мм	
		окраш	неокраш	окраш	неокраш
1	Отклонение среднего фактического диаметра от номинального, мм,	±0,015	±0,015	±0,02	±0,02
2	Разрывная нагрузка, Н, не менее	0,94	1,08	1,75	1,76
3	Удельное относительное разрывное удлинение, %, не более	50	50	50	50

Мононить фторин диаметром 0,07мм ТУ 2272-016-59527197-2008, физико-механические показатели которой приведены в таблице 2.

Техническая консультация

№ п/п	Наименование показателей	Нор мы
-------	--------------------------	--------



Мононить фторин

1	Отклонение среднего фактического диаметра от номинального, мм,	±0,015
2	Разрывная нагрузка, Н, не менее	0,94
3	Удельное относительное разрывное удлинение, %, не более	50

Мононити устойчивы к действию агрессивных сред при повышенных температуре и давлении, в т.ч. 93-100% серной кислоты. Температурные условия эксплуатации от -180°C до + 200°C.

Мононити не токсичны, не пожароопасны, не взрывоопасны.

Мононити фторин применяются для изготовления опорных сит, сеток и тканей для всех видов фильтров в устройствах, предназначенных для удаления туманов в испарителях, дистилляционных колоннах абсорберах и т.п.; для изготовления транспортёрных лент в целях перемещения агрессивных веществ при повышенной температуре, например в процессах получения и очистки красителей.

По вопросам приобретения мононить фторин и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов