



Моторное масло М-8В



Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и
подбора аналогов



Тип:минеральное

Назначение:Моторные масла

Универсальное моторное масло на минеральной основе для среднефорсированных карбюраторных бензиновых и нетурбированных дизельных двигателей легковых и грузовых автомобилей ЗИЛ, ГАЗ, УАЗ, ЛиАЗ, ПАЗ, КАвЗ. Рекомендуется в качестве зимнего сорта масла. Обладает высокими моюще-диспергирующими свойствами и антиокислительной стабильностью. Сбалансированная рецептура масла обеспечивает высокое давление в масляной системе и снижение расхода на угар.

ГОСТ 10541-78[Техническая консультация](#)

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ	МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЯ М-8В	
Плотность при 20 °С, кг/м ³	ГОСТ 3900	894
Вязкость кинематическая при 100 °С, мм ² /с	ГОСТ 33	8,2
Вязкость кинематическая при 40 °С, мм ² /с	ГОСТ 33	63,3
Индекс вязкости	ГОСТ 25371	94
Температура вспышки в открытом тигле, °С	ГОСТ 4333	218
Температура застывания, °С	ГОСТ 20287	-28
Щелочное число, мг КОН/г	ГОСТ 11362	5

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Моторное масло М-8В

По вопросам приобретения М-8В и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов