



## **Сополимер этилена и винилацетата**

Greenflex MP 34 – это сополимер этилена и винилацетата (EVA), применяемый для инъекционного формования и компаундирования.

Greenflex MP 34 характеризуется сочетанием хорошей текучести и высокой эластичности.

### **Основные применения:**

Greenflex MP 34 рекомендуется для производства изделий с высоким уровнем эластичности, таких как прокладки и вспененные пробки для вина

### **Условия переработки:**

Greenflex MP 34 перерабатывается на современном оборудовании для инъекционного формования, давая отличные результаты.

### **Условия формования**

Температура переработки (оС) 140-200

Температура материала (оС) 10-30

\*Условия переработки зависят от нескольких факторов: формы изделия, точки впрыска, инъекционного оборудования и системы охлаждения материала.

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99  
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов

**Хранение и использование:**

Greenflex MP 34 поставляется в виде крошки. Данный материал может перевозиться и бестарно храниться в емкостях для хранения традиционных полиэтиленовых смол в виде крошки. Емкости должны быть изготовлены таким образом, чтобы не происходило накопление мелких и пыльных частиц, которые содержатся в полиэтиленовых смолах. Данные мелкие и пыльные частицы могут при определенных условиях представлять угрозу взрыва.

Мы рекомендуем применять системы транспортировки, оборудованные фильтрами необходимого размера. Перемещение и хранение в таких условиях позволит избежать утечки и просыпания материала. Мы также рекомендуем осуществление качественной уборки здания.

При хранении в просторном сухом помещении при температуре от 20 оС до 30 оС вдали от солнечных лучей срок годности составит 18 месяцев. Однако перед использованием материала рекомендуется внимательно ознакомиться с паспортом безопасности

По вопросам приобретения MP 34 и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам: