



MULTAN 70-40 — смазочно-охлаждающая жидкость (СОЖ) на основе минерального масла, применяемая в широком диапазоне производственных операций и любой жесткости воды (кроме очень мягкой).

Благодаря специальному набору сырьевых компонентов MULTAN 70-40 устойчива к бактериальному росту. Повышенное содержание минеральных масел соответствует требованиям производителей высокотехнологичных инструментальных установок. Настоящая технология предполагает предотвращение формирования N-нитрозодиэтаноломинов (NDELA) благодаря удалению вторичных алканоломинов.

Область применения

MULTAN 70-40 применяется в основном для резки и шлифования чугуна, стали и алюминия. Продукт имеет исключительную стабильность и обеспечивает защиту от коррозии при использовании в низких концентрациях.

MULTAN 70-40 содержит ингибиторы коррозии медных сплавов. Для приготовления эмульсий рекомендуется использовать дозирующий насос.

[Техническая консультация](#)

Технические характеристики MULTAN 70-40

Наименование показателя	Норма
Концентрат:	
Внешний вид:	прозрачная, желтовато-коричневая жидкость
Плотность (20 °C), DIN 51757:	0,99 ± 0,02 г/см ³
Вязкость (20 °C), DIN 53211:	175 ± 10 мм ² /сек
Температура воспламенения, DIN ISO 2592:	выше 100°C
Хранение:	от 0 до + 40°C
Состав:	

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



MULTAN 70-40

Минеральное масло, парафин:	40 %
Органический ингибитор коррозии:	25 %
Неионогенный эмульгатор:	20 %
Неорганические компоненты:	5 %
Остаток – вода	
Эмульсия:	
Внешний вид:	полупрозрачная жидкость
pH (3 %, дистил. вода) DIN 51369:	9,2 ± 0,2
Коррозионно-защитные свойства	
DIN 51360/1:	RO/SO, 3 %
DIN 51360/2:	0/0, 3 %
Стабильность эмульсии согласно DIN 51367:	100 %
После прибавления 3% NaCl	97 %
Смазывание по Reichert-Waage (5%, 1,5 кг):	~31 мм2

По вопросам приобретения MULTAN 70-40 и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов