



Натрий-бутадиеновый каучук СКБ

Техническая консультация

|                     |                                                                                                                                                                                       |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Технические условия | 38.303-04-08-93                                                                                                                                                                       |
| Описание продукта   | Представляет собой продукт полимеризации бутадиена бутилен-изобутиленовых фракций в присутствии металлического натрия. Нетоксичен, невзрывоопасен, самопроизвольно не воспламеняется. |
| Формула             |                                                                                                                                                                                       |

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99  
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Назначение</b>                | <p>Резины и изделия из каучука СКБ характеризуются стойкостью к тепловому старению и к многократным деформациям. Обладают хорошей наполняемостью, легко смешиваются с другими ингредиентами в смесях, имеют высокие технологические свойства при обработке.</p> <p>Каучук СКБ выпускается заправленным и незаправленным антиоксидантами.</p> <p>В зависимости от типа антиоксиданта выпускается каучук СКБ-Р – общетехнического и СКБ-РЩ – пищевого назначения, предназначенный для изготовления резиновых изделий, контактирующих с пищевыми продуктами.</p> <p>В зависимости от пластичности каучук подразделяют на марки СКБ-Р (30, 40, 50), СКБ-РЩ (30, 40).</p> <p><b>СКБ-Р</b> применяется в различных отраслях промышленности:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• в резинотехнической промышленности — для производства транспортных лент, резиновых уплотнителей, прокладок и т.д.;</li><li>• в асботехнической промышленности – для производства тормозных колодок;</li><li>• в кабельной промышленности – для изоляции оболочек высоковольтных и низковольтных кабелей;</li><li>• в электротехнической промышленности – для изготовления электроизоляционных прокладок (если не требуется термостойкость);</li><li>• в кабельной промышленности – для изоляции оболочек высоковольтных и низковольтных кабелей;</li><li>• в обувной промышленности – для изготовления резиновых деталей обуви, а также для лакового покрытия резиновой обуви;</li><li>• в производстве абразивных материалов – качестве связующего материала.</li></ul> <p><b>СКБ-РЩ</b> применяется в пищевой промышленности для производства:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• вилочных колец;</li><li>• РТИ пищевого назначения.</li></ul> |
| <b>Гарантийный срок хранения</b> | каучук, заправленный антиоксидантом – 12 мес., не заправленный – 2 мес.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |



Натрий-бутадиеновый каучук СКБ

|         |                                                                             |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Фасовка | В виде блоков массой (30±5) кг, упакованных в мешки из синтетических тканей |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------|

Техническая консультация

Технические характеристики:

| Наименование показателей                                          | Норма для марок |           |           |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|-----------|
|                                                                   | 30              | 40        | 50        |
| 1. Пластичность, в пределах                                       | 0,26-0,35       | 0,36-0,45 | 0,46-0,55 |
| 2. Условная прочность при растяжении, Мпа, не менее               | 9,8             | 9,8       | 9,8       |
| 3. Относительное удлинение, %, не менее                           | 400             | 400       | 400       |
| 4. Относительная остаточная деформация после разрыва, %, не более | 50              | 50        | 50        |
| 5. Массовая доля золы, %, не более                                | 3,5             | 4,5       | 5,0       |

По вопросам приобретения **натрий-бутадиенового каучука СКБ** и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99  
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов