



ТУ: 2312-006-23394220-2005

Описание

НЕФТЬЭККОР – двухупаковочные грунтовка и эмаль, отверждаемые отвердителем аминного типа.

Назначение и области применения

Материалы используются для защиты от коррозии стальных поверхностей, эксплуатирующихся в условиях воздействия нефти, нефтепродуктов, пресной, морской и «подтоварной» воды.

Рекомендовано для антикоррозионной защиты внутренней поверхности нефтяных резервуаров.

Подготовка поверхности

Очистку поверхности проводят при относительной влажности воздуха не выше 80%. Очистка абразивоструйным способом до степени Sa2,5 или любым механическим способом до степени St3. Очищенную поверхность обеспыливают и обезжиривают.

Нанесение

Материалы наносят при температуре окружающего воздуха от 5°C до 30°C и относительной влажности не более 80%. Перед применением основу грунтовки и эмали выдерживают при температуре 20°C в течение 24 часов. Жизнеспособность не менее 1,5 ч при температуре 20°C. Рекомендуется нанесение 1 слоя грунтовки и 1-2 слоя эмали.

Рабочий инструмент и оборудование после работы промываются 646, ксилолом, толуолом, Р-4, Р-5.

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Техническая консультация

Основные технические характеристики:

Физико-технические характеристики		Примечания
Внешний вид	Покрытие полуглянцевое	
Цвет	Грунтовки - оранжевый, эмали — серый, светло-зеленый.	Оттенок не нормируется
Массовая доля нелетучих веществ основы	80-85	%
Время высыхания до степени 3	24	ч., при 20°C
Степень перетира	50	мкм, не более
Прочность пленки при ударе	30	На приборе У-1. не менее
Эластичность пленки при изгибе	5	мм, не более
Толщина нестекающего мокрого слоя,	0,3	мм, не менее
Условная вязкость	Материалы тиксотропные	
Расход грунтовки и эмали на 1 слой	220-250 г/м2	200-230 г/м2

Комплект поставки:

Грунтовка: 25 кг (21 кг+4 кг)

Эмаль: 24 кг (20 кг+4 кг)

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99

Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Техника безопасности

Основные требования по технике безопасности указаны на этикетках. Необходимо избегать вдыхания паров растворителя или окрасочной пыли, а так же контакта жидкой краски с кожей и попадания ее в глаза. Окрашивание в помещениях должно проводиться при работающей общеобменной и местной вытяжной вентиляции. Рекомендуется применение респиратора, а так же защита кожи и глаз при распылении материалов.

Транспортировка и хранение

Материалы хранятся в складском помещении или под навесом, исключающим попадание прямых солнечных лучей при температурах от минус 40 °С до 40 °С. Срок хранения 12 месяцев.

Сертификация

Санитарно-эпидемиологическое заключение

По вопросам приобретения **нефтьэккора** и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов