



Неокрашенное эпоксидное связующее ЭП-СМ

## **Техническая документация:**

ТУ 2225-002-17411121-2003 с изм. 1-3

## **Применение**

Применяется для ремонта и изготовления бесшовных наливных полов, покрытий различного назначения, клеев, пропиточных составов, связующих для стеклопластиков. При наполнении смолы ЭП-СМ цементом и другими наполнителями можно получать отливки для скульптур и малых архитектурных форм.

## **Преимущества**

Наливные полы и покрытия, изготовленные на основе ЭП-СМ, выдерживают проливы холодной воды, разбавленные растворов кислот и щелочей, растворов моющих средств. Низкая вязкость связующих на основе смолы ЭП-СМ позволяет получать композиционные материалы без растворителей методом контактного формования.

## **Фасовка**

Стандартная норма отгрузки: тара емкостью 1, 2, 5, 10, 30 кг.  
Другая фасовка возможна по согласованию с покупателем.

## **Гарантийный срок и условия хранения**

18 месяцев с даты изготовления. Связующее в упакованном виде хранят в крытых сухих помещениях при температуре не выше 40°C

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99  
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Неокрашенное эпоксидное связующее ЭП-СМ

## Физико-химические характеристики

ТУ 2225-002-17411121-2003 с изм. 1-3

## Техническая консультация

| # | Наименование показателя                                                                              | Норма                                                        |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 1 | Внешний вид                                                                                          | Вязкая прозрачная жидкость без видимых посторонних включений |
| 2 | Цвет                                                                                                 | От светло-желтого до желтого                                 |
| 3 | Массовая доля эпоксидных групп, %, не менее                                                          | 14,5                                                         |
| 4 | Массовая доля летучих веществ, %, не более                                                           | 3,5                                                          |
| 5 | Условная вязкость по вискозиметру ВЗ-246 (диаметр капилляра 6 мм) при $(25 \pm 1)^\circ\text{C}$ , с | 25-70                                                        |
| 6 | Жизнеспособность при $(20 \pm 2)^\circ\text{C}$ , мин., не менее                                     | 100                                                          |

**По вопросам приобретения неокрашенное эпоксидное связующее ЭП-СМ и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:**

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99  
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов