



ТУ 2243-434-05761784-99

Гранулированная непластифицированная ПВХ композиция предназначена для изготовления экструзионных профилей различного назначения.

Гранулированная композиция выпускается марки: «П» — для профилей сложной конфигурации, используемых внутри помещений (соответствует требованиям к формовочной массе из непластифицированного ПВХ DIN7748, марки PVC-U, ECGP, 075-10-23).

Возможен выпуск материала различных цветов, в т. ч. чисто белого, по образцам, согласованным с потребителем.

Композиция имеет Гигиеническое заключение.

Материал перерабатывается на специализированных экструдерах для жесткого ПВХ с высокой скоростью экструзии профилей для окон и строительных конструкций высокой сложности.

[Техническая консультация](#)

Технические характеристики:

№	Наименование показателя	Норма
		«П»
1	Текучесть расплава, г/ 10 мин., в пределах	1,0 — 4,5
2	Прочность при разрыве, МПа, не менее	44,1
3	Относительное удлинение при разрыве, %, не менее	45
4	Ударная вязкость по Шарпи, (кгс*см/см ²), не менее	10
5	Температура размягчения по Вика, ° С, не менее	75



Непластифицированная гранулированная ПВХ композиция

Упаковка:

Мягкие специализированные контейнеры типа «Биг-Бег» для разового использования с полиэтиленовым вкладышем для упаковки сыпучих продуктов. Масса материала в одном контейнере от 500 до 1000 кг.

Транспортировка:

Любым видом транспорта, обеспечивающим сохранность качества продукта до потребителя.

По вопросам приобретения **Непластифицированная гранулированная ПВХ композиция** и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов