



ТУ 6-14-376-84

Техническая консультация

Наименование параметра	Значение
Внешний вид	однородный порошок черного цвета
Концентрация по отношению к стандартному образцу, %	100
Оттенок	соответствует оттенку стандартного образца
Массовая доля нерастворимых в бензоле примесей, после сплавления красителя с олеиновой кислотой, %, не более	3
Массовая доля воды, %, не более	5,0

Нигрозин жирорастворимый ТУ 6-14-376-84 сплавляется с жирными кислотами, после чего растворяется в бензоле и в др. органических неполярных растворителях. Используется для окрашивания кремов для обуви и пр..

Гарантийный срок хранения 12 месяцев с момента изготовления.

По вопросам приобретения Нигрозин жирорастворимый и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов