



Никель сульфаминовокислый электролит «ХЧ» 55% раствор (ТУ У 6-00209817-031-96)

Никель сульфаминовокислый электролит используется для нанесения особо прочных гальванических покрытий и изготовления пресс-форм и матриц для штамповки и литья деталей любой сложности.

Эти технологии применяются там, где требуется высокая прочность, долговечность покрытия, устойчивость к агрессивным средам, к высоким и низким температурам, радиационного излучения. Только используя сульфаминовокислый электролит можно получить толщину покрытия до 8 мм.

Покрытие сможет выдерживать давление более 3000 атмосфер. Эти электролиты наносятся на изоляционные материалы, такие как стекло, пластмасса.

Техническая консультация

Показатели качества	
Массовая доля основного вещества, %, не менее	55
Показатели активности водородных ионов (рН)	2,4-4,0
Внутреннее напряжение, кг / см ² , не более	200
Внутреннее напряжение после двойного разведения, кг / см ² , не более	300
Внешний вид покрытия катода электролита	медная пластина имеет покрытие светло-серого цвета

По вопросам приобретения сульфаминовокислого электролита никеля и подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов