



Нить полиамидная светотермостабилизированная крученая

Применяется для производства технических тканей.

Упаковка — каждая бобина оборачивается полиэтиленовой пленкой. Бобины устанавливаются на поддон с формированием блок-пакета. Блок-пакет обертывается растягивающейся пленкой.

Стандартные блок-пакеты формируются:

- на поддонах размером 1200x800 мм (6-ярусный блок-пакет)
- на поддонах размером 1200x1000 мм (5-ярусный блок-пакет)

[Техническая консультация](#)

Ассортимент крученых нитей	дтекс 935×1, 1440×1, 1870×1 дтекс 935×2, 1440×2, 1870×2 дтекс 935×3, 1440×3, 1870×3
Диапазон крутки, кр./м	40-500
Направление круток	S или Z
Масса выходной (крученой) бобины, кг	10
Вид намотки	цилиндрический
Разрывная нагрузка, Н, не менее для нитей:	
1440 дтекс x 1	109,8

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Нить полиамидная светотермостабилизированная крученая

1870 дтекс х 1	147,0
935 дтекс х 1	75,0
1440 дтекс х 2	219,6
1870 дтекс х 2	294,0
935 дтекс х 2	142,0
1440 дтекс х 3	329,4
1870 дтекс х 3	435,0
935 дтекс х 3	213,0
Удлинение при разрыве, %, не более	25
Патрон:	290,0
-длина, мм	76,0
-внутр. диаметр патрона, мм	250,0
-длина намотки, мм	

По вопросам приобретения **нити полиамидной светотермостабилизированной крученой** и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов