



Характеристика хлориновой ткани:

Ткань хлориновая арт 86006 состоит из синтетического полимера — перхлорвиниловой смолы (хлорированного поливинилхлорида) и обладает свойствами:

- высокой химической стойкостью к действию минеральных кислот и щелочей разных концентраций при комнатной и при повышенной температуре (до 70 °C), хромовой смеси, «царской водки», фосфорных и плавиковой кислот, растворов окислителей, различных минеральных солей;
- устойчива к действию гнилостных бактерий;
- не горюча;
- гидрофобна;
- обладает одинаковой прочностью в сухом и мокром состоянии;
- обладает высоким сопротивлением к истиранию;
- органические соединения: бензин, метанол, этанол, глицерин, а также масла и жиры не действуют на нить;
- набухает в хлористых углеводородах, эфирах и кетонах;
- имеет отрицательный заряд и хорошие теплозащитные свойства.

Благодаря этим свойствам хлориновая ткань эффективно применяется в химической промышленности для фильтрации растворов кислот, щелочей, солей; в металлургической промышленности; в гальванике; в строительной промышленности; в качестве склеивающего материала и для других целей.

Техническая консультация

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов

**Химическая стойкость ткани:**

Реактив	Хлорин	Фторлон	Капрон	Полипропилен
Серная кислота	Н	Н	Р	*
Соляная кислота	Н	Н	Р	Н
Азотная кислота	Н	Н	Р	*
Едкое кали, 40 %	Н	Н	Н	*

Обозначение: Н - не растворяется, Р - растворяется, * — изменение образца при длительном воздействии реактива.

Техническая консультация**Физико-механические показатели:**

Ширина ткани, см	100± 3
Поверхностная плотность, г/м ²	500±30
Структура ткани по основе и по утку	нить хлориновая комплексная
Переплетение	саржа равносторонняя

По вопросам приобретения **Хлориновая Ткань** и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов