



Нить электропроводящая структуры «Оболочка-Ядро» Бикарболон 2М

Техническая консультация

Физико-механические характеристики:

Номинальная линейная плотность нити, текс	56
Удельная разрывная нагрузка, мН/текс, не менее	200,0
Удлинение нити при разрыве, %, не более	45,0
Отклонение фактической линейной плотности от номинальной, %	+ 7,0; — 10,0
Линейное электрическое сопротивление, кОм/см, не более	6,0 (факт 0,9-2,3)

Область применения:

Нить бикарболон 2М предназначена для изготовления теплозащитных антистатических материалов сублимирующего типа, используемых в технике.

Уникальная нить, нашла свое применение: при изготовлении гибких нагревательных элементов для изделий хозяйственно-бытового назначения — обогреваемых стен и полов, термочехлов, электрогрелок, матрасов с электрообогревом, электрорадиаторов, обогреваемых сидений автомобилей, одеял, для обогрева трубопроводов. **Все эти изделия имеют однотипный нагревательный элемент — электропроводящую ткань из нити бикарболон 2М.**

Нить бикарболон 2М используется при производстве:

— тканей с антистатическим эффектом для ПРОФЕС-СИОНАЛЬНОЙ одежды работников АЗС; газовиков; работающих с мазутом; атомщиков; электронщиков в высокоточном машиностроении (где недопустимо присутствие пыли) и т.п.

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Нить электропроводящая структуры «Оболочка-Ядро» Бикарболон 2М

— ПРОФЕС-СИОНАЛЬНОЙ одежды для энергетиков, обслуживающих высоковольтные линии электропередач (для защиты от электромагнитных полей).

Нить бикарболон 2М выпускается без нанесения аппретирующих средств на конусных бобинах. Нить бикарболон 2М не токсична; при нормальных условиях не выделяет в окружающую среду токсичных веществ и не оказывает вредного воздействия на организм человека при непосредственном контакте.

Нормированная влажность 3,0 %.

По согласованию с потребителем возможны изменения по линейной плотности.

По вопросам приобретения **Нить электропроводящая структуры «Оболочка-Ядро» Бикарболон 2М** и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов