



Нитрид бора гексагональный (техн, ТУ 2155-313-05808008-00)

Квалификация: техн

ГОСТ, ТУ: ТУ 2155-313-05808008-00

Бора нитрид гексагональный представляет собой белый кристаллический порошок.

Химическая формула: BN.

Температура плавления 3000°C.

Плотность 2,34 кг/дм³.

Химически устойчив, не разлагается кислотами и щелочами. Используется для синтеза сверхтвердых материалов, в качестве добавки при получении огнеупорного, высокотемпературного, тепло- и электроизоляционного материала, а также в качестве твердой смазки.

[Техническая консультация](#)

Технические характеристики

Наименование показателя	Норма
Массовая доля бора нитрида, %, не менее	98,5
Массовая доля бора оксида, %, не более	0,2
Насыпная плотность, г/см ³	0,27 - 0,37
Массовая доля зерен бора нитрида, прошедших через сито с сеткой номер 01 по ГОСТ 6613-86, %, не менее	90

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Нитрид бора гексагональный (техн, ТУ 2155-313-05808008-00)

Примечание	Технология изготовления гарантирует отсутствие примеси карбида бора (B_4C)
------------	--

По вопросам приобретения Нитрид бора гексагональный (техн, ТУ 2155-313-05808008-00) и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов