

**Физико-химические свойства**[Техническая консультация](#)

Наименование показателя	Нормы для марок			
	марка А	марка Б	марка В	марка Г
Кинематическая вязкость , сСт	90-150	151-240	241-600	601-1080
Потеря массы при сушке, %, не более	2,0	2,0	2,0	6,0
Термостабильность при температуре 250°C, %, не более	2,0	2,0	2,0	2,0
Вулканизуемость , ч, не более	4	4	4	4
Массовая доля воды	отсутствие			

ПРИМЕНЕНИЕ:

- Каучуки СКТН предназначены для изготовления монолитных, заливочных и обволакивающих компаундов, герметиков, пеногерметиков, пропиточных композиций, материалов и покрытий, обладающих высокими диэлектрическими свойствами и работающих при температуре от минус 60°C до плюс 250°C.

Срок хранения 12 месяцев (условия хранения: при температуре не выше 30°C.)

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



НИЗКОМОЛЕКУЛЯРНЫЕ СИЛИКОНОВЫЕ КАУЧУКИ СКТН

Чтобы купить **НИЗКОМОЛЕКУЛЯРНЫЕ СИЛИКОНОВЫЕ КАУЧУКИ СКТН** и получить подробную консультацию по свойствам, условиям поставки и заключению договора, просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов