



Назначение и области применения

Предназначен для химической очистки и обработки ржавых металлических поверхностей и сварных швов перед окраской в судостроительной, машиностроительной, металлургической промышленности, на предприятиях энергетического и нефтяного комплексов, в строительных и ремонтных организациях и др.

Нанесение

Прозрачный раствор «NOTEX-K» желтого цвета.

Способы нанесения распылением, кистью, окунанием и др.

Время высыхания при $(20 \pm 2)^{\circ}\text{C}$ — **1,5-2 часа.**

Рекомендуемое количество слоев — 2.

Расход состава на два слоя 90-110 г/м² или 40-50г на погонный метр сварного шва.

Поверхность сварного шва или другую металлическую поверхность перед нанесением состава «NOTEX» необходимо протереть влажной тряпкой с целью удаления пыли и грязи.

Применение состава: Рабочий состав «NOTEX» готовится из концентрата «NOTEX-K» путем разбавления его водой при комнатной температуре в соотношении 1:2 по массе. Разбавление производится в эмалированных, полиэтиленовых, стеклянных емкостях, любых металлических ваннах.



Состав «NOTEX» наносится на металлическую поверхность любым возможным способом: кистью из щетины, пульверизатором, распылителем, квачом, окунанием в ванне при температуре окружающего воздуха от 0 до 30°C. После высыхания слоя состава (1,5-2 часа при 20°C и относительной влажности до 80%) наносят следующий слой. Если после нанесения второго слоя состава на поверхности остаются пятна ржавчины, эти места обрабатываются дополнительно.

После высыхания поверхность матовая серая, возможно появление белого налета. После высыхания обработанной поверхности, но не позднее, чем через двое суток, производится нанесение штатных лакокрасочных покрытий.

Для промывки инструмента использовать воду.

Техника безопасности

Материал не горюч, пожаро- и взрывобезопасен! Работы производить при хорошей вентиляции, в резиновых перчатках, с использованием индивидуальных средств защиты. Не допускать попадания в органы дыхания и пищеварения.

Транспортировка и хранение

Срок хранения состава «NOTEX-K» в герметичной таре при комнатной температуре неограничен.

Фасовка: «NOTEX-K» — полиэтиленовые барабаны 25л (25кг).

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



NOTEX-K

По вопросам приобретения **NOTEX-K** и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов