



Дакрил 2М

ТУ 2216-265-05757593-2000

Техническая консультация

Наименование показателя	Фактич. значение	
Удельное кол-во пост.включений размером, шт./кг	0,2-0,5 мм н/б 10 шт	3
	0,6-1,0 мм, н/б 5 шт	3
Массовая доля гранул диаметром	более 6 мм н/б 1%	отс
	более 0,7 мм н/м 98%	100
Показатель текучести расплава, г/10 мин	0,5-1,6	0,6
Температура изгиба С, н/м	90	102
Ударная вязкость кДж/м2, н/м	18	20
Коэффициент пропускания, %, н/м	92	92

Фактич. значения приведены для партии № 1608 от 23.12.07

По вопросам приобретения **дакрила 2М** и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

(495)-790- 14-52;

;

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Дакрил 2М

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и
подбора аналогов