



Фенопласт 03-010-020 ТВ

ТУ 2253-063-05015227-2001

Техническая консультация

Наименование показателей	Ед. измерения	Норма по ТУ	Фактич. значения (приведены для партии № 172)
Цвет и внешний вид		Цвет черный, внешний вид соответствие контрольным образцам	
Текучесть, не менее	мм	110	200
Ударная вязкость по Шарпи, не менее	кДж/м ²	5	соответствует
Изгибающее напряжение при разрушении, не менее	МПа	70	соответствует
Теплостойкость по Мартенсу, не менее	0 С	140	соответствует
Водопоглощение, не более	мг	50	соответствует
Удельное объемное электрическое сопротивление, не менее	Ом*см	1*10 ¹¹	соответствует

По вопросам приобретения **фенопласта 03-010-020 ТВ** и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

(495)-790- 14-52;

;

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Фенопласт 03-010-020 ТВ

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и
подбора аналогов