



Фенопласт ФФ201

ТУ 2253-125-55778270-2002

Техническая консультация

Наименование показателей	Ед. измерения	Норма по ТУ
Цвет и внешний вид		Соответствие контрольным образцам, утвержденным предприятием-изготовителем Цвет по согласованию с потребителем
Текучесть, не менее	мм	110
Ударная вязкость по Шарпи, не менее	кДж/м ²	6
Изгибающее напряжение при разрушении, не менее	МПа	70
Теплостойкость по Мартенсу, не менее	0 С	130
Водопоглощение, не более	мг	60
Удельное объемное электрическое сопротивление, не менее	Ом*см	—

По вопросам приобретения **фенопласта ФФ201** и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

(495)-790- 14-52;

;

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Фенопласт ФФ201

•

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и
подбора аналогов