



ГОСТ 5960-72

ОАО «Сибур-нефтехим» г. Дзержинск

Марка И40-13А

Техническая консультация

Наименование показателя	Ед. изм.	Норма по ГОСТ	Фактич. значения (приведены для примера партия № 55)
Кол-во посторонних включений размером до 0,5 мм, не более свыше 0,5 мм, не более	шт.	24 отсутствие	отсутствие отсутствие
Цвет		неокрашенный	неокрашенный
Удельное объемное электрическое сопротивление при 20 0 С, не менее	Ом, см	5*10 ¹³	1,1*10 ¹⁴
Прочность при разрыве, не менее	Мпа (кгс/см ²)	19,6 200	229
Относительное удлинение при разрыве, не менее	%	250	263
Температура хрупкости, не выше	0 С	— 40 0 С	— 40 0 С
Удельное объемное электрическое сопротивление при 70 0 С, не менее	Ом, см	1*10 ¹¹	гарант.
Потери в массе при 160 0 С в теч. 6 ч., не более	%	2	гарант.

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Наименование показателя	Ед. изм.	Норма по ГОСТ	Фактич. значения (приведены для примера партия № 55)
Горючесть, не более	с	15	гарант.
Твердость при 20 0С / 70 0С	Мпа (кгс/см ²)	1,56-2,15/0,78-1,17 16-22/ 8-12	гарант.
Водопоглощение, не более	%	0,2	гарант.
Плотность	г/см ³	1,28-1,32	гарант.
Сохранение относительного удлинения при разрыве после выдержки при 100 0 С, не менее	%	80	гарант.

По вопросам приобретения **кабельного пластиката И40-13А** и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

(495)-790- 14-52;

;

.

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов