



ГОСТ 5960-72

Марка ИО 45-12

Техническая консультация

Наименование показателя	Ед. изм.	Норма по ГОСТ		Фактич. значения (приведены для примера партия № 55)
Кол-во посторонних включений размером до 0,5 мм, не более	шт.	36		21
Цвет				натуральный
Удельное объемное электрическое сопротивление при 20 0 С, не менее	Ом, см	1*10 12		8,5*10 12
Прочность при разрыве, не менее	Мпа (кгс/см ²)	10,7	110	115
Относительное удлинение при разрыве, не менее	%	350		390
Температура хрупкости, не выше	0 С	— 45 0 С		— 45 0 С
Потери в массе при 160 0 С в теч. 6 ч., не более	%	3		1,4
Светостойкость при 70 0 С, не менее	ч	1000		1400
Горючесть, не более	с	40		20



Наименование показателя	Ед. изм.	Норма по ГОСТ		Фактич. значения (приведены для примера партия № 55)
Твердость при 20 0 С	Мпа (кгс/см ²)	1,07	11	10,1
Твердость при 70 0 С	Мпа (кгс/см ²)	0,78	8	0,75
Водопоглощение, не более	%	0,4		0,25
Температура размягчения	0 С	170 + 10		170
Плотность	г/см ³	1,2-1,25		1,25
Сопротивление раздиру, не менее	кН/м (кгс/см)	29,4	30	30
Цветостойкость в везерометре при 70 0 С	ч	96		117
Сохранение относительного удлинения при разрыве после выдержки при 100 0 С, в течение 7 сут., не менее	%	80		86

По вопросам приобретения **кабельного пластиката ИО 45-12** и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

(495)-790- 14-52;

;

.

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов