



Тетраэтоксисилан особой чистоты ОС.Ч 14-5

Синонимы: тетраэтилортосиликат
Эмпирическая формула: $C_8H_{20}O_4Si$
CAS: 78-10-4

TU 2637-059-44493179-04

Техническая консультация

Наименование	Показатель
Внешний вид	бесцветная прозрачная жидкость
Массовая доля основного вещества, %, не менее	99,0
Массовая доля органических примесей, %, не более	1,0
Время полного расслаивания эфира с водой после 5 мин. встряхивания, мин., не более	5
рН водной вытяжки, в пределах	3,5-7,0
Массовая доля примесей металлов, %, не более	:
Алюминий (Al)	0,000001
Железо (Fe)	0,000001
Калий (K)	0,000001
Кальций (Ca)	0,000001

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Тетраэтоксисилан особой чистоты ОС.Ч 14-5

Кобальт (Co)	0,000001
Магний (Mg)	0,000001
Марганец (Mn)	0,000001
Медь (Cu)	0,0000005
Натрий (Na)	0,000001
Никель (Ni)	0,000001
Свинец (Pb)	0,000001
Серебро (Ag)	0,0000005
Титан (Ti)	0,000005
Хром (Cr)	0,000001
Срок годности	1 год

Пример обозначения: Тетраэтоксисилан «особой чистоты ос.ч 14-5», ТУ 2637-059-44493179-04

Область применения: Применяется для приборов силовой электроники, для нанесения на оптические детали просветляющих и светоделительных покрытий, в лабораторной практике, для получения диоксида кремния ОСЧ.

По вопросам приобретения **Тетраэтоксисилана «особой чистоты ОС.Ч 14-5»** и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Тетраэтоксисилан особой чистоты ОС.Ч 14-5

(495)-790- 14-52;

;

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и
подбора аналогов