



1,1,1,3,3,3-Гексаметилдисилоксан чистый

Эмпирическая формула: $C_6H_{18}OSi_2$

CAS: 107-46-0

ТУ 2637-035-44493179-99

Техническая консультация

Наименование	Показатель
Внешний вид	испытание
Массовая доля основного вещества, %, не менее	98,0
Плотность при 20°C, г/см ³ , в пределах	0,763-0,766
Показатель преломления, nd_{20} , в пределах	1,3750-1,3785
Температура кипения при 101,3 кПа, °C	99-102
Массовая доля нелетучего остатка, %, не более	0,01
Срок годности	1 год

Пример обозначения: 1,1,1,3,3,3-Гексаметилдисилоксан «чистый», ТУ 2637-035-44493179-99

Область применения: Предназначен для использования в лабораторной практике.

По вопросам приобретения **1,1,1,3,3,3-Гексаметилдисилоксана** и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99

Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



1,1,1,3,3,3-Гексаметилдисилоксан чистый

заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

(495)-790- 14-52;

;

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и
подбора аналогов