



Пластик АБС производства компании TORAY Plastics (Japan)

Марка Toyolac 700-314

Марка предназначена для переработки методом литья под давлением. Аналог АБС 2020

Техническая консультация

Наименование показателей	Ед. изм.	Фактич.значения
Разрушающее напряжение при растяжении при пределе текучести	кгс/см ² (Мпа)	510 (50)
Относительное удлинение при разрыве	%	35
Разрушающее напряжение при изгибе при пределе текучести	кгс/см ² (Мпа)	770 (76)
Модуль упругости при изгибе, 15 мм/мин	кгс/см ² (Мпа)	25,000 (2,45)
Ударная вязкость по Изоду (с надрезом), не менее 12,7*62,5*12,7 мм, + 23 0 С 12,7*62,5*3,2 мм +23 0 С	кгс/см ² (Дж/м ²)	20 (196) 23 (226)
Твердость по Роквеллу	Шкала R	115
Температура размягчения при изгибе под нагрузкой (отожженный образец) 1,82 Мпа 12,7*62,5*12,7 мм 12,7*62,5*3,2 мм	0 С	92 87



Пластик АБС Toyolas

Наименование показателей	Ед. изм.	Фактич.значения
Горючесть	класс	НВ
Плотность	г/см3	1,05
Усадка при формовании	%	0,4/ 0,6
Показатель текучести расплава 220 0 С / 10 кг	г/10 мин	23

По вопросам приобретения **пластика АБС Toyolas** и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

(495)-790- 14-52;

;

.

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов