



Полиамид 6 210/310

ТУ РБ 500048054.009-2001, ОСТ 6-06-С9-93

ОАО «Гродно Химволокно»

ПА 6-210 / 310

[Техническая консультация](#)

Наименование показателей	Ед. изм.	Норма по ГОСТ
Внешний вид и цвет	—	Гранулы неокрашенные
Количество инородных и окисленных гранул на (100+ — 1) г. продукта	шт	0
Размер гранул (длина)	мм	2,2
Массовая доля воды, %	%	0,05
Относительная вязкость	отн.ед	2,73
Массовая доля экстагируемых веществ	%	1,2
Массовая доля непрорубленных гранул, длиной до 20 мм	%	0
Температура плавления	0 С	216
Ударная вязкость по Шарпи на образцах с надрезом	кДж/м 2	7
Прочность при растяжении	Мпа	75
Показатель текучести расплава, не более	г/10 мин	18

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Полиамид 6 210/310

По вопросам приобретения **полиамида 6 210/310** и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

(495)-790- 14-52;

;

.

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и
подбора аналогов