



Полиамид 610 ЛСВ 30

ТУ 6-06-134-90

ПА 610-Л-СВ30

Техническая консультация

Наименование показателей	Ед. изм.	Норма по ГОСТ
Внешний вид и цвет	—	Гранулы неокрашенные, окрашенные
Массовая доля гранул размером 2-5 мм во всех направлениях % не менее	%	95
Число вязкости, не менее	см ³ /г	120
Массовая доля воды, % не более	%	0,2
Ударная вязкость по Шарпи на образцах типа 3 без надреза, не менее	кДж/м ²	29,4
Электрическая прочность, не менее	кВ/мм	25
Показатель текучести расплава, не более	г/10 мин	20

По вопросам приобретения **полиамида 610 ЛСВ 30** и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

(495)-790- 14-52;

;

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Полиамид 610 ЛСВ 30

•

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и
подбора аналогов