



Полиамид 610Л

ГОСТ 10589 — 87 ЗАО «НПП «Интехпласт»

ПА 610-Л

[Техническая консультация](#)

Наименование показателей	Ед. изм.	Норма по ГОСТ
Внешний вид и цвет	—	Гранулы неокрашенные
Массовая доля гранул размером 2-5 мм во всех направлениях % не менее	%	95
Массовая доля воды, %	%	0,2
Число вязкости, не менее	см ³ /г	130-190
Температура плавления, не менее	0 С	216
Изгибающее напряжение при заданной величине прогиба, не менее	Мпа (кгс/см ²)	44,1 (450)
Ударная вязкость по Шарпи, не менее	(кгс*см/см ²) кДж/м ²	4,9 (5)
Электрическая прочность, не менее	кВ/мм	20

По вопросам приобретения **полиамида 610Л** и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

(495)-790- 14-52;

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Полиамид 610Л

;

.

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и
подбора аналогов