



Полиамид 66КС

ОСТ 6-11-498-79

ПА 66-КС

Техническая консультация

Наименование показателей	Ед. изм.	Норма по ГОСТ
Внешний вид и цвет	—	Гранулы неокрашенные, окрашенные
Размер гранул, мм — поперечное сечение — длина	—	Не более 5 Не более 5
Массовая доля влаги, % не более	%	0,5
Массовая доля наполнителя, %	%	от 27 до 33
Ударная вязкость по Шарпи, кДж/м 2, не менее, без надреза	кДж/м 2	21,6
Изгибающее напряжение при разрушении, не менее	Мпа	186
Электрическая прочность, не менее	В/м	19х10 6
Прочность при разрыве, не менее	МПа	128

По вопросам приобретения **полиамида 66КС** и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

(495)-790- 14-52;

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Полиамид 66КС

;

.

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и
подбора аналогов