



Полиэтилен НД 276-73

Полиэтилен низкого давления 276-73

(г.Казань Казаньоргсинтез)

ГОСТ 16338-85

[Техническая консультация](#)

Наименование показателей	Норма по ГОСТу
Плотность г/см	0,958-0,963
Показатель текучести расплава, г/10 мин	2,6-3,2
Разброс показателя текучести расплава в пределах партии, % не более	10
Количество включений, шт, не более	5
Массовая доля летучих веществ, % не более	0,09
Массовая доля золы, %, не более	0,03
Прочность при разрыве, Мпа, не менее	27,4
Предел текучести при растяжении, Мпа, не менее	25,5
Относительное удлинение при разрыве, %, не менее	700
Стойкость к растрескиванию в час, не менее	30
Запах и привкус водных вытяжек, балл, не выше	1
Массовая доля гранул размером менее 2 мм и свыше 5 до 8 мм, %, не более	0,5

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Полиэтилен НД 276-73

По вопросам приобретения **полиэтилена НД 276-73** и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

(495)-790- 14-52;

;

.

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и
подбора аналогов