



Полиэтилен ВД 158-03-020

Полиэтилен высокого давления 15803-020

ГОСТ 16377-77

[Техническая консультация](#)

Наименование показателей	Норма по ГОСТ		
	В. с	1 с	2 с
Плотность, г/см ³	0,917-0,921		
Показатель текучести расплава партии, г/10 мин	1,5-2,5		
Разброс показателя текучести расплава в пределах партии, %, не более	-6	-12	-15
Количество включений, шт., не более	2	8	30
Предел текучести при растяжении, Мпа (кгс/см ²), не менее	9,3		
Прочность при разрыве, Мпа (кгс/см ²), не менее	11,3		
Относительное удлинение при разрыве, %, не менее	600		
Массовая доля экстрагируемых веществ, %, не более	0,4	0,6	0,6
Запах и привкус водных вытяжек, балл, не выше	1	1	
Технологическая проба на внешний вид пленки	A,B	A,B	C

По вопросам приобретения **полиэтилена ВД 158-03-020** и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и
подбора аналогов



Полиэтилен ВД 158-03-020

заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

(495)-790- 14-52;

;

.

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и
подбора аналогов