



Полистирол общего назначения ПСМ-115Н ТУ 2214-078-05766575-99

Техническая консультация

Наименование показателей	Ед. изм.	Фактич. значения
Внешний вид гранул: — массовая доля от 5 до 8 мм — массовая доля гранул, пылевидных частиц до 2 мм	% %	0 0,17
Внешний вид диска: — поверхности диска — диаметр включений на площади 10 см ² — количество включений на площади 10 см ² — цвет	мм шт	чистая и блестящая 0,3 0,1 соответствует
Массовая доля остаточного мономера и примесей (стирола)	%	0,05
Массовая доля воды	%	0,09
Показатель текучести расплава	г/10 мин	5,3
Разброс показателя текучести расплава в пределах одной партии	%	+3,5-1,8
Прочность при разрыве	кгс/см ²	410
Температура размягчения по Вика	град. С	96
Запах и привкус в модельной среде	балл	1
Концентрация стирола в модельной среде	мг/дм ³	0,003



По вопросам приобретения **полистирола ПСМ 115** и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

(495)-790- 14-52;

;

.