



Полистирол ударопрочный марки УПМ 0508 ГОСТ 28250-89

Техническая консультация

Наименование показателей	Ед. изм.	Фактич.значения
Гранулы с наибольшим размером — массовая доля от 5 до 8 мм — массовая доля от 1,5 до 2 мм	мм % %	от 2 до 3 0 0,35
Чистота полимера — поверхности диск — включения диаметром 0,2-0,3 мм на S=20 кв.см — содержание частиц нерастворенного каучука (гель) — цвет	шт	чистая — отсутствует соответствует
Массовая доля остаточного мономера и примесей (стирола)	%	0,05
Массовая доля воды	%	0,04
Ударная вязкость: — на образцах с надрезом по Шарпи	кгс*см/см ²	6,3
Показатель текучести расплава	г/10 мин	3,8
Разброс показателя текучести расплава в пределах одной партии	%	—
Относительное удлинительное при разрыве	%	30
Запах, привкус водных вытяжек	балл	1



Полистирол УПМ 0508

Наименование показателей	Ед. изм.	Фактич.значения
Концентрация стирола в модельной среде	мг/дм3	0,003

По вопросам приобретения **полистирола УПМ 0508** и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

(495)-790- 14-52;

;

.

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов