



Полистирол ударопрочный марки 825.

ТУ 2214-126-05766801

[Техническая консультация](#)

Наименование показателей	Ед. изм.	Фактич. значения
Показатель текучести расплава	г/10	7,4
Температура размягчения по Вика	град. С	91
Прочность при растяжении	Мпа	23
Модуль упругости при растяжении	Мпа	2465
Относительное удлинение	%	54,2
Ударные свойства по Гарднеру	Дж	15,1
Ударные свойства по Изоду с надрезом	Дж/м	130,7
Прочности при изгибе	Мпа	42,1
Модуль эластичности	Мпа	2271
Глянец под углом 600	—	83
Массовая доля остаточного стирола	%	0,02

По вопросам приобретения **полистирола УПС 825 ЕВ** и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Полистирол УПС 825 ЕВ

договора просим вас обратиться к менеджерам:

(495)-790- 14-52;

;

.

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и
подбора аналогов