



ТУ 2413-357-00203447-99 с изм. 1, 2

Техническая консультация

Наименование	Показатель
Внешний вид	соответствует
Массовая доля общего азота, %, не менее	31,0
Наличие хлор-иона	отсутствует
Массовая доля минеральных примесей, %, не более	0,07
Массовая доля азота, титруемого кислотой, %, в пределах	20,8
Массовая доля фракции, отгоняемой при остаточном давлении 1,3 кПа в температурных пределах до 75 °С, %, не более	0,4
Массовая доля фракции, отгоняемой при остаточном давлении 1,3 кПа в температурных пределах от 75 °С до 200 °С, %, не менее	30,8
Массовая доля кубового остатка кипящего выше 200 °С, %, в пределах	68,0
Отверждающая способность, ч, не более	1,1
Массовая доля третичных аминогрупп, %, в пределах	гарант.
Массовая доля воды, %, не более	1,2

Пример обозначения: Полиэтиленполиамин, ТУ 2413-357-00203447-99 с изм. 1, 2

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Полиэтиленполиамин

По вопросам приобретения **Полиэтиленполиамин** и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

(495)-790- 14-52;

;

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов