

ΓΟCT 10587-84

Техническая консультация

Наименование	Показатель
Внешний вид	соответствует
Цвет по железокобальтовой шкале, не более	1
Массовая доля эпоксидных групп, %	22,2
Массовая доля иона хлора, %, не более	0,001
Массовая доля омыляемого хлора, %, не более	0,1
Массовая доля гидроксильных групп, %, не более	0,7
Массовая доля летучих веществ,%, не более	0,15
Динамическая вязкость, Па-с, при 25 °C	17,1
Время желатинизации, ч, не менее	13,0

Пример обозначения: Смола ЭД-20, ГОСТ 10587-84

По вопросам приобретения Смолы ЭД-20 и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

(495)-790-14-52;

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99 Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов





;