



Эмпирическая формула: $Mg_3Si_4O_{10}(OH)_2$

ТУ 21-25-161-75

Техническая консультация

Наименование	Показатель
Коэффициент отражения (белизна), %	66,0
Массовая доля прокаленного нерастворимого в HCl остатка, %	91,33
Массовая доля окислов железа, растворенных в HCl, в пересчете на Fe2O3, %	0,37
Потеря массы при прокаливании, %	6,27
Остаток на сите №009, %	0,15
Массовая доля влаги, %	0,2

Пример обозначения: Тальк молотый ТМК-28 технический, ТУ 21-25-161-75

По вопросам приобретения **Талька молотого ТМК-28 технического** и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

(495)-790- 14-52;

;

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов