



Тальк молотый ТМО технический

ТУ 5727-001-49439345-02

Техническая консультация

Наименование	Показатель
Массовая доля прокаленного нерастворимого HCl остатка, % не менее	87,2
Массовая доля железа в солянокислой вытяжке, %, не более	0,58
Потери при прокаливании, % не более	7,3
Массовая доля влаги, %, не более	0,3
Остаток на сетке №009, %, не более	0,9

Пример обозначения: Тальк молотый ТМО технический, ТУ 5727-001-49439345-02

По вопросам приобретения **Талька молотого ТМО технического** и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

(495)-790- 14-52;

;

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов