



Тальк молотый ТРПН технический

Эмпирическая формула: $\text{Mg}_3\text{Si}_4\text{O}_{10}(\text{OH})_2$

ГОСТ 19729-74

Техническая консультация

Наименование	Показатель
Остаток на сетке №014, %, не более	отсутствие
Остаток на сетке №009, %, не более	2
Прокаленный нерастворимый в соляной кислоте остаток, %, не менее	90
Массовая доля окиси железа в солянокислой вытяжке, %, не более	0,9
Массовая доля железа, извлекаемая магнитом, %, не более	0,04
Потеря массы при прокаливании, %, не более	7
Массовая доля влаги, % не более	0,5

Пример обозначения: Тальк молотый ТРПН технический, ГОСТ 19729-74

По вопросам приобретения **Талька молотого ТРПН технического** и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

(495)-790- 14-52;

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Тальк молотый ТРПН технический

;

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и
подбора аналогов