



Noxtite PA 422

Акриловый эластомер

PA-422

Характеристики:

- Марка с самой высокой скоростью вулканизации
- Отличный показатель ОДС

[Техническая консультация](#)

Общие свойства (не для специфичных применений)

Вулканизация	Функциональные хлорные группы
Удельная масса	1.1
Вид	Бесцветный или светло-желтый
Вязкость по Муни, ML1+4 при 100 оС	35

[Техническая консультация](#)

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов

**Общие свойства вулканизата (не для специфичных применений)**

Состав:	частей на 100
Noxtite PA-422	100
Стеариновая кислота	1
Naugard® 445 (антиоксидант)	2
Техуглерод NAF (N330)	60
Phosphanol RL210 (фосфорный эфир)	2
Стеарат натрия	3
Cheminox ACP5550 (ускоритель вулканизации)	1

Naugard 445: 4,4'- Бис(*a*, *a*-диметилбензил)дифениламин Phosphanol RL210: фосфорный эфир

Cheminox ACP5550: Октадецилтриметиламмонийбромид (50%)

Техническая консультация**Общие физико-механические свойства (не для специфичных применений)**

Пресс-вулканизация 8 минут при T 180 оС Термостатирование 4 часа при T 175 оС

Состав:	1
---------	---

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Noxtite PA 422

Твердость	по Шору А	64
Относительная прочность	МПа	13.3
Удлинение, %	%	250
ОДС по стандарту JIS K-6262, 70 часов при 150оС	%	23
Ретракция при низких температурах (ASTM D1329, TR10)	оС	-26.7

Вязкость по Муни и подвулканизация (125оС)

MLмин	пункты	47
t ₅	мин	13,5

Техническая консультация

Показатели вулкометра (12 мин при Т 180оС)

t ₁₀ , время, необходимое для вулканизации на 10%	мин	0.5
t ₉₀ , время, необходимое для вулканизации на 90%	мин	6.0
ML, минимальный вращающий момент	дНм	1.9

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



МН, максимальный вращающий момент	дНм	6.1
-----------------------------------	-----	-----

Стойкость к высоким температурам (70 часов при T175oC)

Изменение твердости	пункты	+6
Изменение относительной прочности	%	-9
Изменение удлинения, %	%	0

Техническая консультация**Маслостойкость (70 часов при T150 oC). Жидкость IRM 903**

Изменение твердости	пункты	-10
Изменение относительной прочности	%	-4
Изменение удлинения,	%	-16
Набухание,	%	+17.3

Данная информация соответствует знаниям, имеющимся у нас на момент формирования данного документа и предназначена для технических специалистов с целью определения возможных применений материала. Подтверждение свойств материала, а также ответственность за него или какие либо гарантии не могут быть предоставлены без уточнения применения и условий работы изделия.



Noxtite PA 422

По вопросам приобретения Noxtite PA 422 и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов