Способ применения.

- Предварительно склеиваемые поверхности
- очистить от грязи, ржавчины,
- удалить следы масла,
- обезжирить ацетоном или спиртом, бензолом, бензином,
- просушить на воздухе до полного испарения растворителя (около 10 мин.)
- Легким усилием склеиваемые поверхности прижать друг к другу.
- Выдержать соединение в зафиксированном состоянии в течение 3-5 мин.
- Отверждение происходит при комнатной температуре. Склеивание можно проводить при температуре окружающего воздуха от минус 5˚С до 40˚С.

Рекомендуемый зазор соединения до 0,1 мм.

Однокомпонентные акриловые клеи. Назначение.

Техническая консультация

Марка клея	Назначение
Анатерм-102Т Анатерм-103	предназначены для склеиваняя и герметизации плоских и гладких цилиндрических соединении, Анатерм-102Т на всех поверхностях отверждается с применением, активатора К-101М или при прогреве. Анатерм-103 не требует применения активатора на металлической поверхности
Анатерм-104	предназначен для склеивания плоских металлических поверхностей со стеклом. Отверждается с применением активатора
Анатерм-111 Анатерм-112	предназначены для герметизации, фиксации контровки гладких резьбовых соединений при сборке узлов и агрегатов автомобиля, работающих в различных средах.

По вопросам приобретения Однокомпонентные акриловые клеи и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам: