



Описание

Однокомпонентный эпоксидный состав, активируемый влагой воздуха. Может наноситься кистью, валиком или с помощью распылительного оборудования.

Область применения

- хорошая коррозионная защита;
- абразивная устойчивость;
- ударная стойкость;
- однокомпонентный эпоксидный состав

Способ применения

Состав может быть нанесён кистью, валиком или с помощью распылительного оборудования. Влажность поверхности не должна быть выше 50%, температура выше 5 град. С. Скорость высыхания зависит от влажности воздуха: чем выше влажность, тем быстрее высохнет состав. Чем тоньше плёнка, тем быстрее полимеризуется грунт. Праймер толщиной до 25 мкм и влажности 80% высыхает за 30 минут.

Техническая консультация

Показатели качества	
Тип	Однокомпонентный материал



Основа	Эпоксидная смола + отвердитель – основание Шиффа	
Состав	Растворитель – 30%	Сухой остаток – 70%
Внешний вид	Окрашенная жидкость	
Наносимая толщина	От 50 до 100 мкм за операцию	
Расход	по бетону – 300-400 г/м²	по металлу – 80-100 г/м²
Температура при нанесении	Поверхность от + 5 до + 30 град. С	Материал от + 5 до + 25 град. С
Межслойная сушка	Минимум 40 мин. Предыдущий слой должен быть слегка липким.	
Сухой на ощупь	Через 3 часа (примерно)	
Штабелирование	Через 5 часов (примерно)	
Полная механическая и химическая нагрузка	Через 5 дней	



Температурные пределы без одновременных механических нагрузок	От – 60 град. С до + 80 град. С (+ 110 град С на короткие периоды)
Промывочный материал	ДБФ, метилпирролидон
Хранение	В холодном и сухом месте, примерно 12 месяцев в плотно закрытой заводской таре. Чувствителен к влаге! В открытой ёмкости постепенно покрывается полимерной плёнкой. После удаления плёнки основная масса может быть использована согласно инструкции. заводской таре. Чувствителен к влаге! В открытой ёмкости постепенно покрывается полимерной плёнкой. После удаления плёнки основная масса может быть использована согласно инструкции.

По вопросам приобретения Однокомпонентный эпоксидный грунт и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам: