



Назначение: склеивание ППУ скорлуп, сэндвич-панелей с облицовками из стали и теплоизоляционным сердечником из минераловатной плиты, пенополиуретана или пенополистирола периодическим способом по стандовой (прессовой) технологии.

Описание: «Спонтан-1К» представляет собой однокомпонентный полиуретановый клей, отверждающийся за счет реакции с влагой, содержащейся в склеиваемых субстратах, окружающем воздухе или вносимой извне дополнительно путем распыления воды. Не содержит летучих растворителей и твердых наполнителей. Состав обеспечивает оптимальное сочетание прочности и эластичности клеевого шва.

В процессе отверждения клея происходит его вспенивание, компенсирующее небольшие зазоры и неровности поверхностей склеиваемых материалов.

Техническая консультация

Внешний вид	Вязкая жидкость янтарного или коричневого цвета	
	1 вариант	II вариант
Плотность (удельный вес), г/см ³ , в пределах при 200С	1,19 – 1,21	1,19- 1,21
Условная вязкость, с	100 – 170	100-170
Время открытой выдержки при 25°С, мин., в пределах	12 – 15*	40-60
Время прессования (отверждения до начальной прочности) при 25°С, мин., в пределах	25 – 30*	120-180

Примечания: * измерено после обработки распыленной водой.

Указания по применению: склеиваемые поверхности должны быть защищены от грязи, пыли, жира и масел. Клей наносится на одну из склеиваемых

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



поверхностей из пульверизатора, кистью, шпателем или валиком. Как правило, для сокращения времени склеивания после нанесения клеевого слоя на него распыляют воду из расчета 15-30 г/м² (примерно 5% в расчете на объем клея). После соединения склеиваемых поверхностей необходимо обеспечить выдержку под постоянным давлением, предпочтительно в прессе, около 30 мин.

Для более быстрого отверждения температура пресса может быть повышена до 700С. Окончательный набор прочности склеиваемого изделия достигается через 1 сутки.

Упаковка и хранение:

- Поставка КЛЕЯ «Спанта-1К»: железные бочки V - 200 л, 100 л
- Хранение КЛЕЯ «Спанта-1К» в герметично закрытой таре
- После вскрытия тары она должна быть вновь плотно закрыта.

Техника безопасности: КЛЕЙ «Спанта-1К» содержит вещество 2 класса опасности 4,4'-дифенилметандиизоцианат. Вреден при вдыхании, оказывает раздражающее воздействие на глаза, дыхательные пути и кожу. Все работы с клеем должны проводиться в спецодежде и перчатках, при работающей вентиляции. Лица с аллергическими реакциями на изоцианаты не должны работать с продуктом.

По вопросам приобретения **Однокомпонентный клей Спанта-1К** и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам: