



Техническая консультация

Назначение	Огнезащита деревянных строительных конструкций и изделий из древесины
Состав	Воднодисперсионная композиция на основе дисперсии поливинилацетата, пигментов и целевых добавок
Цвет	Белый
Время высыхания до степени 3 при температуре 20±2°С не более	4 час
Плотность, не менее	1,2 г/см³
Условная вязкость по ВЗ-246 сопло Ø 4 мм, не менее	20 с
Коэффициент вспучиваемости при температуре 800°С	15
Потеря массы при сжигании, не более	9%
Особенности	Может наноситься на ранее окрашенные поверхности
Условия эксплуатации	Внутри помещений, на открытом воздухе под навесом
Срок эксплуатации	Не менее 5 лет - на открытом воздухе под навесом при температурах от +60°С до -45°С
Подтверждающий документ	ТУ 2316-019-17297211-06
Сертификат	С-RU.ПБ01.В.00958
Документы	Отчет о сертификационных испытаниях



Инструкция по применению	Инструкция ТИ-013-06 по нанесению огнезащитной краски ОЗК-45Д на поверхности изделий из древесины
Вид тары	Полиэтиленовые бидоны по 50 кг, полиэтиленовые ведра по 25 кг
Гарантийный срок хранения до использования	6 мес. при температуре выше 0°C

Способ применения огнезащитной краски ОЗК-45Д:

- 1. Краску следует наносить на готовые деревянные конструкции, не подвергающиеся последующей механической обработке, влажность которых составляет не более 15%.
- 2. Перед нанесением необходимо тщательно перемешать краску до однородной консистенции.
- 3. Допустимо разбавление краски водой (не более 10%) до рабочей вязкости.
- 4. Нанесение краски производится в 2 слоя кистью, валиком или методом воздушного и безвоздушного распыления. Сушка каждого слоя не менее 5 часов.

По вопросам приобретения **Огнезащитная краска ОЗК-45Д** и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам: