



Техническая консультация

Назначение	Огнезащита металлических строительных конструкций
Состав	Антипирены, коксо- газообразующие добавки
Цвет	Белый
Время высыхания до степени 3 при температуре 20±2°C не более	24 час
Плотность, не менее	1,2 г/см ³
Массовая доля нелетучих веществ, не менее	60%
Адгезия покрытия	1 балл
Стойкость покрытия к статическому воздействию воды при температуре 20±2°C, не менее	72 час
Коэффициент вспучиваемости, не менее	15
Особенности	Может эксплуатироваться в условиях повышенной влажности с защитным слоем атмосферостойкой эмали или лака толщиной 50-80 мкм
Условия эксплуатации	Внутри помещений с не агрессивной средой при относительной влажности воздуха не более 85% На открытом воздухе под навесом



Срок эксплуатации	Не менее 25 лет - в помещениях Не менее 15 лет - на открытом воздухе под навесом
Подтверждающий документ	ТУ 2316-024-17297211-2012
Сертификат	С-RU.ПБ57.В.01732
Документы	Отчет о сертификационных испытаниях
Инструкция по применению	Инструкция ТИ-016-2012 по нанесению огнезащитной краски ТОСТЕРМ на поверхность металлоконструкций

Способ применения огнезащитной краски ТОСТЕРМ:

1. Перед нанесением краску необходимо тщательно перемешать до однородной консистенции.
2. Краска наносится на сухую, чистую поверхность.
3. Перед нанесением на металлоконструкции поверхность необходимо обработать грунтовкой ГФ-021 в один слой.
4. Краску наносят кистью, валиком или методом воздушного и безвоздушного распыления.
5. Краска наносится послойно. Сушка каждого слоя не менее 24 часов. Окончательная сушка - не менее 5 суток

По вопросам приобретения **Огнезащитная краска ТОСТЕРМ** и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов