



Огнезащитный состав-антисептик ОСА-Д



Техническая консультация

Назначение	Для обработки (пропитки) наружных поверхностей деревянных конструкций с целью снижение горючести и для биозащиты
Состав	Водный раствор антипиренов и антисептиков
Цвет	Светло-желтый
Плотность, не менее	1,2 г/см ³
Особенности	Обработанная составом древесина обладает стойкостью к воздействию деревоокрашивающих и плесневых грибков, жуков-древоточцев и других вредителей. Состав снижает растрескивание древесины. Состав поставляется в готовом к использованию виде.
Условия эксплуатации	Внутри помещений, на открытом воздухе под навесом

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Срок эксплуатации	Условия эксплуатации	Огнезащита	Биозащита	
	В неотапливаемых помещениях	15	20	
	то же, в условиях Крайнего Севера	5	7	
	На открытом воздухе под навесом	5	7	
	то же, в условиях Крайнего Севера	3	4	
Подтверждающий документ	ТУ 2499-025-17297211-2012			
Сертификаты	С-RU.ПБ57.В.01903, С-RU.ПБ57.В.01795			
Документы	Отчет о сертификационных испытаниях			
Инструкция по применению	Инструкция ТИ-018-2012 по нанесению огнезащитного состава-антисептика ОСА-Д на поверхность деревянных конструкций			
Вид тары	Полиэтиленовые бидоны по 50 кг, полиэтиленовые ведра по 25 кг			
Гарантийный срок хранения до использования	5 лет со дня при температуре выше 0°C			

Способ применения огнезащитного состава-антисептика ОСА-Д:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Огнезащитный состав-антисептик ОСА-Д

1. Состав наносится на сухую, чистую, неокрашенную поверхность.
2. Состав наносят кистью, валиком, распылением, окунанием.
3. Состав готов к применению. Разбавление состава не допускается.
4. Высыхание происходит в естественных условиях.
5. Состав наносится на поверхность древесины при температуре не ниже +5°C.
6. Для эксплуатации в условиях высокой влажности, снаружи зданий, на открытых площадках рекомендуется наносить поверхностный слой лака или эмали толщиной 50÷100 мкм (пентафталевые, алкидно-уретановые, эпоксидные и др.).

По вопросам приобретения **Огнезащитный состав-антисептик ОСА-Д** и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов