



Оксид серебра(I) — мелкодисперсный порошок темно-коричневого цвета.

Применяться для получения металлического покрытия на керамике при вжигании в окислительной атмосфере и для получения проводниковых паст в производстве конденсаторов

Формула — **Ag₂O**

[Техническая консультация](#)

Наименование показателя	Содержание
Массовая доля серебра (Ag), %, в интервале	91,5...93,1
Массовая доля натрия (Na), %, не более	0,015
Массовая доля потерь при высушивании, %, не более	0,1
Удельная поверхность по воздухопроницаемости, м ² /г, в интервале	0,15...0,45
Насыпная плотность, г/см ³ , в интервале	0,9...1,2

По вопросам приобретения Оксид серебра(I) и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов