



(смола эпоксидиановая хлорсодержащая)

Состав: Продукт взаимодействия эпихлоргидрина с глицерином с последующим дегидрохлорированием

Применение: Для получения компонентов, применяемых в электротехнической, радиоэлектронной промышленности (марка А); в качестве компонента наполненных наливных эпоксидных композиций на объектах энергетики (марка Б).

Марка А Марка Б

Физико-химические свойства:

Вязкая прозрачная жидкость от желтого до темно-оранжевого цвета.

Растворима в ацетоне, толуоле, бензоле.

Массовая доля эпоксидных групп, % 6-8 7-10

Массовая доля ионов хлора, %, не более 0,01 0,05

Массовая доля воды, %, не более 0,1 0,1

Вязкость при 20°C, Па•с, 10-35 не более 15

Плотность при 20°C, г/см 1,31-1,34 1,295-1,330

Упаковка: Бочки стальные тонкостенные для химических продуктов. Бочки полимерные. Масса нетто не более 200 кг.

Хранение: В крытых складских помещениях, защищенных от воздействия влаги и прямых солнечных лучей

Упаковка: Картонные навивные барабаны с полиэтиленовыми мешками-вкладышами. Масса нетто – 20-25 кг

Хранение: В закрытых складских помещениях



Оксилин 6

По вопросам приобретения **Оксилин 6** и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов