



Представляет собой смесь минеральных масел с присадками и добавками улучшающими противозадирные, противоизносные и антикоррозионные свойства.

Канатная смазка ОКТАМIX WIRE CK 1 предназначена для предотвращения износа и коррозии при эксплуатации стальных канатов в интервале температур от -35 °C до +50 °C.

Надёжно обеспечивает антикоррозионные и антифрикционные свойства в процессе длительной эксплуатации канатов.

По степени воздействия на организм человека относится к 4-му классу опасности по ГОСТ 12.1.007.

Свойства

- Высокие антикоррозионные свойства позволяют эффективно защищать канаты от коррозии в процессе эксплуатации.
- Физико-химические свойства смазки обеспечивают возможность брать канат в руки без перчаток, не оставляя следов на руке.
- Смазка не имеет удушливого запаха при разогреве.
- Для надёжной защиты канатов от коррозии достаточно смазывание только прядей канатов.

Применение

Используется для смазывания прядей в процессе изготовления стальных канатов. Обеспечивает высокие антикоррозионные и антифрикционные свойства при эксплуатации стальных канатов изготовленных из проволоки без покрытия и оцинкованной проволоки.

При применении необходимо соблюдать действующие предписания.

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Хранение

Гарантийный срок хранения 1 год.

[Техническая консультация](#)

Типовые характеристики

Свойства	Единица	Значение	Метод
Температура каплепадения, не менее	°C	70-95	ГОСТ 6793
Пенетрация при 25 °C без перемешивания	1/10 мм	90-150	ГОСТ 5346
Температура вспышки в открытом тигле	°C	200	ГОСТ 4333
Цвет	Однородная, в тонком слое от бронзового до коричневого цвета		
Время застывания, не более	с	4-8	ГОСТ 20458
Содержание водорастворимых кислот и щелочей	%	отсутствие	ГОСТ 6307
Наличие абразивных механических примесей	%	отсутствие	ГОСТ 6370

По вопросам приобретения ОКТАМIX WIRE СК 1 и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru
Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов