



**Вещество Олеокс 5 представляет собой** прозрачную жидкость желтовато-коричневого цвета. В составе средства нет механических примесей.

Основу веществу составляет смесь полиоксиэтиленовых эфиров олеиновой кислоты.

Использоваться Олеокс 5 может в качестве основного компонента в составе различных авиажных препаратов.

**Производство** поверхностно-активного вещества Олеокс 5 осуществляется в строгом соответствии с ТУ 6-14-314-85.

**Упаковывается** Олеокс 5 в стальные бочки первого и второго типа (в бочки второго типа вставляется специальный двойной мешок-вкладыш) вместимостью от 100 до 200 кубических дециметров. По желанию потребителя мы можем упаковать средство в другую тару.

**Хранить** Олеокс 5 следует в закрытых складских помещениях, в прохладном и сухом месте, недоступном для солнечных лучей. Бочка, в которой хранится данное поверхностно-активное вещество, должна быть плотно закрыта.

#### Техническая консультация

<b>Назначение:</b> в качестве составной части авиажных препаратов	
<b>Состав:</b> смесь полиоксиэтиленовых эфиров олеиновой кислоты	
<b>Внешний вид:</b> прозрачная жидкость желтовато-коричневого цвета без механических примесей	
<b>Упаковка:</b> стальные бочки вместимостью 100-200 дм <sup>3</sup> по типу 1 и 2 (во внутрь бочек типа 2 вставляется двойной полиэтиленовый мешок-вкладыш, полиэтиленовые бочки вместимостью 200 дм <sup>3</sup> )	
<b>Общие характеристики</b>	
<b>Мин. партия</b>	190
<b>ед изм</b>	кг

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99  
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



ГОСТ, ТУ	ТУ 6-14-314-85
----------	----------------

Техническая консультация

Наименование показателей	Нормы
Цветность олеокса-5 по йодной шкале, мг I <sub>2</sub> /100 см <sup>3</sup> , не более	40
Число омыления, мг КОН/г, в пределах	108-120
Йодное число г I <sub>2</sub> /100 г, в пределах	50-60
Водородный показатель (рН) водной эмульсии с массовой долей 5%, не более	9,5
Смешиваемость олеокса-5 в количестве 5% с вазелиновым или индустриальным маслом	Эмульсия не должна расслаиваться и выделять осадка в течение 1 ч.

По вопросам приобретения **олеокса 5** и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99  
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов